











## Rivestimenti in pasta bianca / White body wall tiles

Revêtements en pâte blanche / Weißscherbige Wandfliesen / Revestimientos de pasta blanca / Настенная плитка из белой глины

EN 14411 (ISO 13006) Appendice L, Gruppo BIII, Ev > 10% / Annex L, Group BIII, Ev > 10% / Annexe L, Groupe BIII, Ev > 10% / Anlage L, Gruppe BIII, Ev > 10% / Anexo L, grupo BIII, Ev > 10% / Приложение L, Группа BIII, Ev > 10%

Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics		Norma o metodo / Norms	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N.			Valore medio Average value
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		MIRABILIA
			(mm)	(%)	(mm)	Naturale / Matt
	<b>Lunghezza e Larghezza</b> Length and width	R**	± 0.4 mm	± 0.3%	± 1.0 mm	Conforme. Suitable for
		NR**	± 0.9 mm	± 0.6%	± 2.0 mm	-
	<b>Rettilinearità spigoli</b> Straightness of sides	R**	± 0.4 mm	± 0.3%	± 0.8 mm	Conforme. Suitable for
		NR**	± 0.8 mm	± 0.5%	± 1.5 mm	-
	<b>Ortogonalità*</b> Rectangularity*	R**	± 0.4 mm	± 0.3%	± 1.5 mm	Conforme. Suitable for
		NR**	± 0.8 mm	± 0.5%	± 2.0 mm	-
<b>Planarità</b> Flatness	R**	± 0.6 mm	± 0.4%	± 1.8 mm	Conforme. Suitable for	
	NR**	± 0.8 mm	± 0.5%	± 2.0 mm	-	
	<b>Spessore</b> Thickness	ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for
			± 0.5 mm	± 10%	± 0.5 mm	
	<b>Assorbimento % d'acqua</b> Water Absorption	ISO 10545-3	Ev > 10%			Conforme. Suitable for
	<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strenght	ISO 10545-4	(Spessore/Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 600 N			Conforme. Suitable for
	<b>Resistenza alla flessione</b> Breaking strength		R ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>			Conforme. Suitable for
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Linear heat expansion coefficient	ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			≤ 7 (MK) <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			Resiste. Resistant.
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance	ISO 10545-11	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)			Resiste. Resistant.
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance	ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			-
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts</b>	ISO 10545-13	Classe B min Class B min			A
	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis</b>		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			LA
	<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis</b>		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			HA
	<b>Resistenza alle macchie</b> Resistance to stains	ISO 10545-14	Classe 3 min - Minimum class 3			5

\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto  
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

\*\* R / Rettificato - NR / Non rettificato - \*\* R / Rectified - NR / Not Rectified

IT. L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Scheda Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.

EN. The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A.  
For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.

IT. Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.

EN. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

**Ceramiche Marca Corona S.p.a.**

Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51  
www.marcaocorona.it