

Modello: LEXINGTON MAPLE 45X120(A)

Codici: 100202532

Assorbimento di acqua: BIII - Revestimiento (10%≤E≤20%)



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

 UNE-EN ISO 10545-2

Spessore	10 MM	+/-5%*
Larghezza	450 MM	
Lunghezza	1200 MM	
Deviazione della lunghezza e larghezza	Meno di 0.15%	+/-0.3%*
Deviazione della rettilineità dei lati	Meno di 0.15%	+/-0.3%*
Deviazione dell'ortogonalità dei lati	Meno di 0.15%	+/-0.3%*
Planarità della superficie	Meno di 0.15%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARATTERISTICHE MECCANICHE

 UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Forza di rottura	>600 N	>600N*
Modulo rottura	>15 N/MM2	>=12N/mm2*
Resistenza al cavillo	Resiste tre cicli	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARATTERISTICHE IGIENICHE

 UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Resistenza chimica	Prodotti pulizia piscina classe A (senza attacco). Acidi e basi minimo di classe B.	B Min.*
Resistenza alla macchia	Pulisce con acqua. Classe 5	3 Min.*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

ESTENSIONE DI UTILIZZO

Codice tecnico-1	Utilizzo per rivestimento	
------------------	---------------------------	--

PACKING

Unità di vendita per scatola	1.619958 M2/SCATOLA	
Unità di vendita per pallet	64.798315 M2/PAL	
Unità di vendita per unità	0.539986 M2/PEZZO	

Certificazioni di sistema



Si raccomanda di consultare la scheda informativa sulla posa e la manutenzione fornita da PORCELANOSA GRUPO.

Non usare prodotti pulenti contenenti acido fluoridrico.

Si consiglia di posare le piastrelle con una fuga minima di 1,5 mm. Non posare mai senza giuntui.

Peri formati grandi si consiglia di piastrelle con malte adesive con additivi polimerici, impiegando la tecnica del doppio incollaggio.

Nei modelli tipo mosaico è necessario sigillare successivamente i giunti.

Modello: LEXINGTON COGNAC 45X120(A)

Codici: 100202572

Assorbimento di acqua: BIII - Revestimiento (10%≤E≤20%)



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

 UNE-EN ISO 10545-2

Spessore	10 MM	+/-5%*
Larghezza	450 MM	
Lunghezza	1200 MM	
Deviazione della lunghezza e larghezza	Meno di 0.15%	+/-0.3%*
Deviazione della rettilineità dei lati	Meno di 0.15%	+/-0.3%*
Deviazione dell'ortogonalità dei lati	Meno di 0.15%	+/-0.3%*
Planarità della superficie	Meno di 0.15%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARATTERISTICHE MECCANICHE

 UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Forza di rottura	>600 N	>600N*
Modulo rottura	>15 N/MM2	>=12N/mm2*
Resistenza al cavillo	Resiste tre cicli	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARATTERISTICHE IGIENICHE

 UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Resistenza chimica	Prodotti pulizia piscina classe A (senza attacco). Acidi e basi minimo di classe B.	B Min.*
Resistenza alla macchia	Pulisce con acqua. Classe 5	3 Min.*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

ESTENSIONE DI UTILIZZO

Codice tecnico-1	Utilizzo per rivestimento	
------------------	---------------------------	--

PACKING

Unità di vendita per scatola	1.619958 M2/SCATOLA	
Unità di vendita per pallet	64.798315 M2/PAL	
Unità di vendita per unità	0.539986 M2/PEZZO	

Certificazioni di sistema



Si raccomanda di consultare la scheda informativa sulla posa e la manutenzione fornita da PORCELANOSA GRUPO.

Non usare prodotti pulenti contenenti acido fluoridrico.

Si consiglia di posare le piastrelle con una fuga minima di 1,5 mm. Non posare mai senza giuntui.

Peri formati grandi si consiglia di piastrelle con malte adesive con additivi polimerici, impiegando la tecnica del doppio incollaggio.

Nei modelli tipo mosaico è necessario sigillare successivamente i giunti.

Modello: LEXINGTON COLONIAL 45X120(A)

Codici: 100202573

Assorbimento di acqua: BIII - Revestimiento (10%≤E≤20%)



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

UNE-EN ISO 10545-2

Spessore	10 MM	+/-5%*
Larghezza	450 MM	
Lunghezza	1200 MM	
Deviazione della lunghezza e larghezza	Meno di 0.15%	+/-0.3%*
Deviazione della rettilineità dei lati	Meno di 0.15%	+/-0.3%*
Deviazione dell'ortogonalità dei lati	Meno di 0.15%	+/-0.3%*
Planarità della superficie	Meno di 0.15%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARATTERISTICHE MECCANICHE

UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Forza di rottura	>600 N	>600N*
Modulo rottura	>15 N/MM2	>=12N/mm2*
Resistenza al cavillo	Resiste tre cicli	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARATTERISTICHE IGIENICHE

UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Resistenza chimica	Prodotti pulizia piscina classe A (senza attacco). Acidi e basi minimo di classe B.	B Min.*
Resistenza alla macchia	Pulisce con acqua. Classe 5	3 Min.*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

ESTENSIONE DI UTILIZZO

Codice tecnico-1	Utilizzo per rivestimento	
------------------	---------------------------	--

PACKING

Unità di vendita per scatola	1.619958 M2/SCATOLA	
Unità di vendita per pallet	64.798315 M2/PAL	
Unità di vendita per unità	0.539986 M2/PEZZO	

Certificazioni di sistema



Si raccomanda di consultare la scheda informativa sulla posa e la manutenzione fornita da PORCELANOSA GRUPO.

Non usare prodotti pulenti contenenti acido fluoridrico.

Si consiglia di posare le piastrelle con una fuga minima di 1,5 mm. Non posare mai senza giuntui.

Peri formati grandi si consiglia di piastrelle con malte adesive con additivi polimerici, impiegando la tecnica del doppio incollaggio.

Nei modelli tipo mosaico è necessario sigillare successivamente i giunti.